

Übersicht Ug-Werte

Float 4 mm (SZR) Planitherm Ultra N 4 mm

SZR	Ug-Wert 90% Argon	Ug-Wert Luft	Ug-Wert 90% Krypton
8	1,7	2,1	1,2
10	1,5	1,8	1,0
12	1,3	1,6	1,1
14	1,2	1,5	1,1
16	1,1	1,4	1,1
18	1,1	1,4	1,1
20	1,1	1,4	1,1
24	1,2	1,4	1,1
27	1,2	1,4	1,2
29	1,2	1,4	1,2
32	1,2	1,5	1,2

Float 4 mm (SZR) Planitherm ONE 4 mm

SZR	Ug-Wert 90% Argon	Ug-Wert Luft	Ug-Wert 90% Krypton
8	1,6	2,0	1,1
10	1,4	1,8	1,0 / 0,9 bei 92%
12	1,2	1,6	1,0
14	1,1	1,4	1,0
16	1,0	1,3	1,0
18	1,1	1,3	1,0
20	1,1	1,3	1,0
24	1,1	1,4	1,1
27	1,1	1,4	1,1
29	1,1	1,4	1,1
32	1,1	1,4	1,1

Plt Ultra N 4 mm (SZR) Float 4 mm (SZR) Plt Ultra N 4 mm

SZR	Ug-Wert 90% Argon	Ug-Wert Luft	Ug-Wert 90% Krypton
2 x 8	1,0	1,3	0,7
2 x 10	0,8	1,1	0,6
2 x 12	0,7	0,9	0,5
2 x 14	0,6	0,8	0,5
2 x 16	0,6	0,8	0,5
2 x 18	0,5	0,7	0,5
1 x 8 + 1 x 12	0,8	1,1	0,6
1 x 10 + 1 x 12	0,8	1,0	0,5
1 x 8 + 1 x 14	0,8	1,0	0,6
1 x 10 + 1 x 14	0,7	0,9	0,5
1 x 12 + 1 x 14	0,7	0,9	0,5

Plt ONE 4 mm (SZR) Float 4 mm (SZR) Plt ONE 4 mm

SZR	Ug-Wert 90% Argon	Ug-Wert Luft	Ug-Wert 90% Krypton
2 x 8	0,9	1,2	0,6
2 x 10	0,8	1,0	0,5
2 x 12	0,7	0,9	0,4
2 x 14	0,6	0,8	0,4
2 x 16	0,5	0,7	0,4
2 x 18	0,5	0,6	0,5
1 x 8 + 1 x 12	0,8	1,0	0,5
1 x 10 + 1 x 12	0,7	1,0	0,5
1 x 8 + 1 x 14	0,7	1,0	0,5
1 x 10 + 1 x 14	0,7	0,9	0,5
1 x 12 + 1 x 14	0,6	0,8	0,4

