

# EINFACHGLAS ACOUSTIC

## SCHALLSCHUTZ PRÜFZEUGNISSE MONOLITHISCHE VERGLASUNGEN

R <sub>w</sub> * [dB]	C* [dB]	C <sub>tr</sub> * [dB]	Glastyp	Nennstärke [mm]	Scheibe 1 [mm]	PZ-Nummer	PI***	Datum	Anmerkungen
29	-1	-3	PLANICLEAR	3	3	CSI2006021	CSI	24.03.06	
30	-2	-2	PLANICLEAR	4	4	CSI2006020	CSI	24.03.06	
31	-2	-2	PLANICLEAR	5	5	CSI2006019	CSI	24.03.06	
32	-1	-2	PLANICLEAR	6	6	CSI2006018	CSI	24.03.06	
33	-1	-2	PLANICLEAR	8	8	CSI2006017	CSI	24.03.06	
35	-1	-2	PLANICLEAR	10	10	CSI2006010	CSI	24.03.06	
36	-1	-2	PLANICLEAR	12	12	CSI2006003	CSI	24.03.06	
37	0	-2	PLANICLEAR	15	15	CSI2006002	CSI	24.03.06	

### STADIP ACOUSTIC

31	-1	-2	STADIP 22.1	5		163 42650/7	ift	26.05.10	
33	-1	-2	STADIP 33.1	7		CSI2006029	CSI	27.06.06	
33	-1	-2	STADIP 33.2	7		CSI2006028	CSI	27.06.06	
34	-1	-3	STADIP 44.1	9		CSI2006012	CSI	24.03.06	
34	-1	-2	STADIP 44.2	9		CSI2006011	CSI	27.06.06	
35	-1	-2	STADIP 55.1	11		CSI2006008	CSI	27.06.06	
36	-1	-2	STADIP 55.2	11		CSI2006007	CSI	27.06.06	
35	-1	-2	STADIP 64.1	11		CSI2006009	CSI	24.03.06	
37	0	-2	STADIP 64.2	11		642PRO	CSI	24.03.06	
37	-1	-3	STADIP 88.2	17		17-003796-PR01	ift	19.02.18	PB 03-H05-04-de-01
37	-1	-3	STADIP 1010.2	21		17-003796-PR01	ift	19.02.18	PB 01-H05-04-de-01
38	-1	-3	STADIP 66.1	13		CSI2006005	CSI	24.03.06	

### STADIP BUILDER

35	-1	-2	STADIP BUILDER 66.2	13		13-003019-PR01	ift	04.11.13	SGP PB 2-H05-04-de-01
36	-1	-3	STADIP BUILDER 66.4	14		13-003019-PR01	ift	04.11.13	SGP PB 3-H05-04-de-01
37	0	-2	STADIP BUILDER 88.2	17		13-003019-PR01	ift	04.11.13	SGP PB 1-H05-04-de-01

Stand 06/2020 \*Bewertetes Schalldämm-Mass R<sub>w</sub>, Spektrum-Anpassungswerte C; C<sub>tr</sub> \*\*Gasfüllung: Ar = Argon, Kr = Krypton, Air = Luft \*\*\*PI = Prüfinstitut

# EINFACHGLAS SILENCE

## SCHALLSCHUTZ PRÜFZEUGNISSE MONOLITHISCHE VERGLASUNGEN

$R_w^*$ [dB]	$C^*$ [dB]	$C_{tr}^*$ [dB]	Glastyp	Nennstärke [mm]	Scheibe 1 [mm]	PZ-Nummer	PI***	Datum	Anmerkungen
<b>STADIP SILENCE</b>									
33	-1	-3	STADIP SILENCE 22.1	5		163 42650/4	ift	26.05.10	
35	0	-3	STADIP SILENCE 33.1	7		CSI2006027	CSI	27.06.06	
35	0	-3	STADIP SILENCE 33.2	7		CSI2006026	CSI	27.06.06	
37	-1	-3	STADIP SILENCE 44.1	9		CSI2006016	CSI	27.06.06	
37	0	-3	STADIP SILENCE 44.2	9		CSI2006025	CSI	27.06.06	
38	0	-2	STADIP SILENCE 55.1	11		CSI2006015	CSI	27.06.06	
38	0	-2	STADIP SILENCE 55.2	11		CSI2006024	CSI	27.06.06	
38	-1	-3	STADIP SILENCE 64.1	11		CSI2006014	CSI	27.06.06	
38	0	-2	STADIP SILENCE 64.2	11		CSI2006023	CSI	27.06.06	
39	0	-2	STADIP SILENCE 66.1	13		CSI2006013	CSI	27.06.06	
39	0	-2	STADIP SILENCE 66.2	13		CSI2006022	CSI	27.06.06	
41	-1	-3	STADIP SILENCE 88.2	17		17-003796-PR01	ift	19.02.18	PB 04-H05-04-de-01
42	0	-2	STADIP SILENCE 1010.2	21		17-003796-PR01	ift	19.02.18	PB 02-H05-04-de-01

Stand 06/2020 \*Bewertetes Schalldämm-Mass  $R_w$ , Spektrum-Anpassungswerte C; C<sub>tr</sub> \*\*Gasfüllung: Ar = Argon, Kr = Krypton, Air = Luft \*\*\*PI = Prüfinstitut

# CLIMAPLUS ACOUSTIC

## SCHALLSCHUTZ PRÜFZEUGNISSE MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS

$R_w^*$ [dB]	$C^*$ [dB]	$C_{tr}^*$ [dB]	Glastyp	Nennstärke [mm]	Scheibe 1 [mm]	SZR** [mm]	Scheibe 2 [mm]	PZ Nr.	PI***	Datum	Anmerkungen
30	0	-3	CLP A 15/30	15	3	8 Ar	4	13-003940-PR01	ift	18.12.13	PB 1-H01-04-de-01 Climaplus One
31	-1	-3	CLP A 17/31	17	3	10 Ar	4	13-003940-PR01	ift	18.12.13	PB 2-H01-04-de-01 Climaplus One
31	-2	-6	CLP A 22/31	22	3	16 Ar	3	P-BA 70/2020	ibp	14.04.20	
31	-1	-4	CLP A 24/31	24	4	16 Ar	4	163 42650/9	ift	26.05.10	
32	-2	-4	CLP A 17/32	17	6	8 Kr	3	14-003256-PR02	ift	12.03.15	PB 18-H01-04-de-01 Climaplus Ultra N Kr
33	-1	-3	CLP A 20/33	20	6	10 Ar	4	CSI2009340	CSI	18.01.10	
33	-2	-5	CLP A 25/33	25	VSG 22.1	15 Ar	VSG 22.1	163 42650/6	ift	26.05.10	
33	-1	-5	CLP A 28/33	28	6	16 Ar	6	16-003401-PR01	ift	13.12.16	PB 8-H01-04-en-01
34	-1	-3	CLP A 16/34	16	4	6 Air	6	CSI2006057	CSI	27.10.06	
34	-1	-5	CLP A 27/34	27	VSG 33.1	16 Ar	4	16-003401-PR01	ift	27.01.17	PB 6-H01-04-en-02 Climaplus Safe
35	-1	-5	CLP A 26/35	26	VSG 22.2	16 Ar	VSG 22.2	P-BA 72/2020	ibp	14.07.20	
35	-1	-5	CLP A 26/35 PROTECT	26	4	16 Ar	VSG 22.4	P-BA 71/2020	ibp	14.07.20	
35	-3	-6	CLP A 20/35	20	6	10 Kr	4	163 34577/Z8	ift	15.11.07	Climaplus Ultra N
35	-1	-5	CLP A 26/35	26	6	16 Ar	4	13-001521-PR01	ift	03.07.13	PB 2-H01-04-en-01
35	-2	-5	CLP A 28/35	28	6	18 Ar	4	16-003709-PR01	ift	22.12.16	PB 10.0-H01-04-de-01
35	-1	-5	CLP A 29/35	29	VSG 44.1	16 Ar	4	16-003401-PR01	ift	27.01.17	PB 4-H01-04-en-02 Climaplus Safe
35	-2	-6	CLP A 30/35	30	6	20 Ar	4	16-003709-PR01	ift	22.12.16	PB 9.0-H01-04-de-01
36	-1	-3	CLP A 20/36	20	4	6 Air	10	CSI2006038	CSI	27.10.06	
36	-3	-6	CLP A 22/36	22	8	10 Kr	4	163 34577/Z5	ift	15.11.07	Climaplus Ultra N
36	-1	-4	CLP A 24/36	24	4	10 Air	10	CSI2006053	CSI	27.10.06	
36	-2	-5	CLP A 24/36	24	4	12 Air	8	CSI2006050	CSI	27.10.06	
36	-2	-5	CLP A 28/36	28	4	16 Air	8	CSI2006052	CSI	27.10.06	
36	-1	-5	CLP A 29/36	29	8	12 Air	VSG 44.2	CSI2006049	CSI	27.10.06	
36	-2	-5	CLP A 30/36	30	8	16 Ar	6	14-003695-PR01	ift	13.03.15	PB 20-H01-04-de-01 WS XN
36	-2	-6	CLP A 30/36	30	8	18 Ar	4	16-003709-PR01	ift	22.12.16	PB 11.0-H01-04-de-01
36	-2	-5	CLP A 32/36	32	8	20 Ar	4	16-003709-PR01	ift	22.12.16	PB 12.0-H01-04-de-01

Stand 06/2020 \*Bewertetes Schalldämm-Mass  $R_w$ , Spektrum-Anpassungswerte  $C$ ;  $C_{tr}$  \*\*Gasfüllung: Ar = Argon, Kr = Krypton, Air = Luft \*\*\*PI = Prüfinstitut

# CLIMAPLUS ACOUSTIC

## SCHALLSCHUTZ PRÜFZEUGNISSE MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS

R <sub>w</sub> * [dB]	C* [dB]	C <sub>tr</sub> * [dB]	Glastyp	Nennstärke [mm]	Scheibe 1 [mm]	SZR** [mm]	Scheibe 2 [mm]	PZ Nr.	PI***	Datum	Anmerkungen
37	-1	-3	CLP A 28/37	28	6	12 Air	10	CSI2006032	CSI	27.10.06	
37	-1	-5	CLP A 29/37	29	VSG 44.2	16 Ar	4	16-003401-PR01	ift	27.01.17	PB 7-H01-04-en-02
37	-2	-5	CLP A 30/37	30	10	16 Ar	4	14-003256-PR01	ift	10.12.14	PB 9-H01-04-de-01 XN
37	-2	-5	CLP A 32/37	32	8	18 Ar	6	163 32080/Z1	ift	15.11.06	
38	-2	-6	CLP A 33/38	33	8	16 Ar	VSG 44.2	13-000952-PR01	ift	08.07.13	PB 4-H01-04-de-02
39	-1	-6	CLP A 30/39	30	VSG 33.2	16 Ar	VSG 33.2	14-002633-PR01	ift	07.11.14	PB 14-H01-en-01
39	-2	-6	CLP A 32/39	32	10	16 Ar	6	11-002492-PR01	ift	25.06.12	PB 7-H01-04-de-02
39	-2	-5	CLP A 32/39 PROTECT	32	VSG 44.4	16 Ar	6	16-003401-PR01	ift	02.02.17	PB 15-H01-04-en-01
39	-2	-5	CLP A 34/39	34	10	18 Ar	6	11-002492-PR01	ift	25.06.12	PB 4-H01-04-de-02
39	-2	-7	CLP A 34/39	34	VSG 44.1	16 Ar	VSG 44.2	P-BA 46/2020	ibp	14.04.20	
39	-2	-7	CLP A 34/39	34	VSG 44.2	16 Ar	VSG 44.2	P-BA 45/2020	ibp	06.04.20	
40	-1	-4	CLP A 31/40	31	10	12 Air	VSG 44.2	CSI2006047	CSI	27.10.06	
40	-2	-6	CLP A 34/40 PROTECT	34	6	18 Ar	VSG 44.4	11-002492-PR01	ift	25.06.12	PB 10-H01-04-de-02
40	-2	-5	CLP A 35/40	35	10	16 Air	VSG 44.2	CSI2006045	CSI	27.10.06	
40	-1	-4	CLP A 39/40	39	VSG 66.2	16 Ar	10	13-002624-PR01	ift	08.11.13	PB 3-H01-04-de-01
41	-1	-5	CLP A 33/41	33	VSG 55.2	16 Ar	6	13-001521-PR01	ift	03.07.13	PB 4-H01-04-en-01
41	-1	-4	CLP A 35/41	35	VSG 55.2	16 Ar	8	13-001521-PR01	ift	03.07.13	PB 3-H01-04-en-01
41	-1	-4	CLP A 38/41	38	VSG 66.2	16 Ar	VSG 44.2	14-003256-PR02	ift	12.03.15	PB 12-H01-04-de-01
42	-2	-4	CLP A 40/42	40	VSG 66.2	16 Ar	VSG 55.2	14-003256-PR02	ift	12.03.15	PB 15-H01-04-de-01
42	-1	-4	CLP A 46/42	46	VSG 88.2	16 Ar	VSG 66.2	11-002492-PR01	ift	25.06.12	PB 6-H01-04-de-02

Stand 06/2020 \*Bewertetes Schalldämm-Mass R<sub>w</sub>, Spektrum-Anpassungswerte C; C<sub>tr</sub> \*\*Gasfüllung: Ar = Argon, Kr = Krypton, Air = Luft \*\*\*PI = Prüfinstitut

# CLIMAPLUS SILENCE

## SCHALLSCHUTZ PRÜFZEUGNISSE MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS

R <sub>w</sub> * [dB]	C* [dB]	C <sub>tr</sub> * [dB]	Glastyp	Nennstärke [mm]	Scheibe 1 [mm]	SZR** [mm]	Scheibe 2 [mm]	PZ Nr.	PI***	Datum	Anmerkungen
34	-1	-4	CLP SI 18/34	18	VSG SI 33.1	8 Kr	3	13-000952-PR01	ift	03.06.13	PB 1-H01-04-de-01
35	-2	-5	CLP SI 25/35	25	VSG SI 22.1	16 Ar	4	CSI2009335	CSI	18.01.10	
36	-1	-4	CLP SI 21/36	21	VSG SI 22.1	10 Ar	6	CSI2009341	CSI	18.01.10	
37	-1	-3	CLP SI 23/37	23	8	6 Air	VSG SI 44.2	CSI2006056	CSI	27.10.06	
37	-2	-6	CLP SI 26/37	26	VSG SI 22.1	16 Ar	VSG SI 22.1	163 42650/3	ift	26.05.10	
37	-1	-5	CLP SI 27/37	27	VSG SI 22.1	16 Ar	6	CSI3009337	CSI	18.01.10	
38	0	-3	CLP SI 25/38	25	10	6 Air	VSG SI 44.2	CSI2006055	CSI	27.10.06	
38	-1	-4	CLP SI 27/38	27	6	12 Air	VSG SI 44.1	CSI2006036	CSI	27.10.06	
39	-1	-5	CLP SI 27/39	27	6	12 Air	VSG SI 44.2	CSI2006035	CSI	27.10.06	
39	-1	-5	CLP SI 29/39	29	VSG SI 33.1	16 Ar	6	16-003401-PR02	ift	02.03.17	PB 31-H01-04-en-01
40	-2	-6	CLP SI 29/40	29	VSG SI 22.1	14 Ar	10	CSI2009339	CSI	18.01.10	
40	-1	-5	CLP SI 29/40	29	8	12 Air	VSG SI 44.1	CSI2006034	CSI	27.10.06	
41	-3	-7	CLP SI 25/41	25	VSG SI 44.1	10 Kr	6	163 34577/Z7	ift	15.11.07	
41	-3	-7	CLP SI 31/41	31	VSG SI 44.1	16 Ar	6	14-003256-PR01	ift	16.12.14	PB 10-H01-04-de-02
41	-2	-6	CLP SI 32/41	32	VSG SI 44.1	16 Ar	VSG 33.1	16-003401-PR01	ift	13.12.16	PB 2-H01-04-en-01
42	-2	-7	CLP SI 31/42	31	VSG SI 44.2	16 Ar	6	13-001521-PR01	ift	03.07.13	PB 5-H01-04-en-01
42	-1	-4	CLP SI 32/42	32	10	12 Air	VSG SI 44.2	CSI2006031	CSI	27.10.06	
42	-2	-7	CLP SI 33/42	33	6	18 Ar	VSG SI 44.1	163 32080/Z2	ift	15.11.06	
42	-2	-6	CLP SI 33/42	33	VSG SI 44.1	16 Ar	8	14-003256-PR01	ift	16.12.14	PB 1-H01-04-de-02
42	-2	-6	CLP SI 33/42	33	VSG SI 55.2	16 Ar	6	13-001521-PR01	ift	03.07.13	PB 7-H01-04-en-01
42	-2	-7	CLP SI 36/42 PROTECT	36	VSG SI 44.4	20 Ar	6	13-002624-PR01	ift	08.11.13	PB 1-H01-04-en-01
43	-3	-7	CLP SI 35/43	35	VSG SI 44.2	20 Ar	6	13-001521-PR01	ift	03.03.13	PB-6-H01-04-en-01
43	-1	-6	CLP SI 36/43	36	VSG SI 33.2	20 Air	VSG SI 44.2	CSI2006044	CSI	27.10.06	

Stand 06/2020 \*Bewertetes Schalldämm-Mass R<sub>w</sub>, Spektrum-Anpassungswerte C; C<sub>tr</sub> \*\*Gasfüllung: Ar = Argon, Kr = Krypton, Air = Luft \*\*\*PI = Prüfinstitut

# CLIMAPLUS SILENCE

## SCHALLSCHUTZ PRÜFZEUGNISSE MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS

$R_w^*$ [dB]	$C^*$ [dB]	$C_{tr}^*$ [dB]	Glastyp	Nennstärke [mm]	Scheibe 1 [mm]	SZR** [mm]	Scheibe 2 [mm]	PZ Nr.	PI***	Datum	Anmerkungen
44	-3	-7	CLP SI 29/44	29	VSG SI 44.1	10 Kr	10	163 34577/Z6	ift	15.11.07	
44	-2	-6	CLP SI 35/44	35	VSG SI 55.2	16 Ar	8	13-001521-PR01	ift	03.07.13	PB 8-H01-04-en-01
44	-1	-5	CLP SI 37/44	37	10	18 Ar	VSG SI 44.2	16-003709-PR01	ift	22.12.16	PB 15.0-H01-04-de-01
44	-1	-4	CLP SI 39/44	39	VSG SI 66.2	16 Ar	10	13-002624-PR01	ift	08.11.13	PB 2-H01-04-en-01
45	-2	-7	CLP SI 39/45	39	VSG SI 55.2	20 Ar	8	163 35758/Z2	ift	15.04.08	
46	-4	-10	CLP SI 34/46	34	VSG SI 44.1	16 Ar	VSG 44.2	P-BA 68/2020	ibp	14.04.20	
46	-3	-9	CLP SI 34/46	34	VSG SI 44.1	16 Ar	VSG SI 44.1	P-BA 67/2020	ibp	14.04.20	
46	-1	-5	CLP SI 40/46	40	VSG SI 44.2	20 Air	VSG 64.2	CSI2006042	CSI	27.10.06	
47	-3	-7	CLP SI 35/47	35	VSG SI 44.1	16 Ar	10	P-BA 69-1/2020	ibp	29.05.20	
48	-2	-7	CLP SI 38/48	38	VSG SI 55.2	18 Ar	VSG SI 44.2	16-003709-PR01	ift	22.12.16	PB 6.0-H01-04-de-01
48	-2	-6	CLP SI 38/48	38	VSG SI 66.2	16 Ar	VSG SI 44.2	14-003695-PR01	ift	13.03.15	PB 17-H01-04-de-01
49	-2	-6	CLP SI 42/49	42	VSG SI 44.2	20 Air	VSG SI 66.2	CSI2006041	CSI	27.10.06	
50	-2	-6	CLP SI 42/50	42	VSG SI 66.2	18 Ar	VSG SI 55.2	16-003709-PR01	ift	22.12.16	PB 3.0-H01-04-de-01
50	-2	-7	CLP SI 46/50	46	VSG SI 44.2	24 Air	VSG SI 66.2	CSI2006040	CSI	27.10.06	
51	-1	-4	CLP SI 50/51	50	VSG SI 64.2	24 Air	VSG SI 86.2	CSI2006039	CSI	27.10.06	

Stand 06/2020 \*Bewertetes Schalldämm-Mass  $R_w$ , Spektrum-Anpassungswerte C; Ctr \*\*Gasfüllung: Ar = Argon, Kr = Krypton, Air = Luft \*\*\*PI = Prüfinstitut

# CLIMATOP ACOUSTIC

## SCHALLSCHUTZ PRÜFZEUGNISSE MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS

R <sub>w</sub> * [dB]	C* [dB]	C <sub>tr</sub> * [dB]	Glastyp	Nennstärke [mm]	Scheibe 1 [mm]	SZR** [mm]	Scheibe 2 [mm]	SZR** [mm]	Scheibe 3 [mm]	PZ Nr.	PI***	Datum	Anmerkungen
28	-1	-5	CLT A 37/28	37	3	14 Ar	3	14 Ar	3	163 37284/Z1	ift	06.11.08	
29	-1	-4	CLT A 33/29	33	3	12 Ar	3	12 Ar	3	163 37284/1	ift	30.04.09	
29	-2	-6	CLT A 33/29	33	3	12 Kr	3	12 Kr	3	163 37284/Z3	ift	06.11.08	
31	-1	-4	CLT A 28/31	28	4	8 Kr	4	8 Kr	4	163 35614/Z12	ift	09.09.08	BF
31	0	-4	CLT A 34/31	34	4	12 Ar	3	12 Ar	3	CSI2009347	CSI	03.02.10	
32	-1	-5	CLT A 32/32	32	4	10 Kr	4	10 Kr	4	163 35614/Z6	ift	09.09.08	BF
32	-1	-5	CLT A 36/32	36	4	12 Ar	4	12 Ar	4	163 35614/Z7	ift	09.09.08	BF
32	-2	-6	CLT A 38/32	38	3	14 Ar	3	14 Ar	4	11-003371-PR01	ift	19.12.11	PB i9-H01-04-de-01
32	-1	-4	CLT A 40/32	40	4	14 Ar	4	14 Ar	4	163 35614/Z9	ift	09.09.08	BF
32	-1	-5	CLT A 44/32	44	4	16 Ar	4	16 Ar	4	163 35614/Z10	ift	09.09.08	BF
32	-2	-5	CLT A 44/32	44	4	16 Air	4	16 Air	4	CSI2007062	CSI	21.01.08	
33	-1	-5	CLT A 40/33	40	4	15 Ar	2	16 Ar	3	P-BA 51-1/2020	ibp	12.05.20	
33	-2	-5	CLT A 36/33	36	4	12 Kr	4	12 Kr	4	163 35614/Z8	ift	09.09.08	BF
33	-2	-6	CLT A 38/33	38	VSG 22.1	12 Ar	4	12 Ar	VSG 22.1	163 42650/2	ift	26.05.10	
34	-2	-5	CLT A 40/34	40	6	12 Ar	4	12 Ar	6	14-003256-PR01	ift	10.12.14	PB 8-H01-04-de-01
34	-2	-6	CLT A 45/34	45	VSG 22.1	15 Ar	4	16 Ar	VSG 22.1	163 42650/1	ift	26.05.10	
35	-1	-5	CLT A 37/35	37	6	12 Ar	3	12 Ar	4	CSI2009349	CSI	23.04.14	
35	-1	-5	CLT A 38/35	38	6	12 Air	4	12 Air	4	CSI2007061	CSI	21.01.08	
35	-2	-4	CLT A 44/35	44	8	12 Ar	4	12 Ar	8	14-003256-PR01	ift	10.12.14	PB 3-H01-04-de-01
36	-1	-5	CLT A 34/36	34	6	10 Kr	4	10 Kr	4	163 35614/Z11	ift	09.09.08	BF
36	-2	-6	CLT A 36/36	36	8	10 Ar	4	10 Ar	4	CSI2009346	CSI	03.02.10	
36	-2	-5	CLT A 37/36	37	6	16 Ar	3	8 Ar	4	CSI2010348	CSI	03.02.10	
36	-1	-5	CLT A 38/36	38	6	12 Ar	4	12 Ar	4	16332080/Z9	ift	15.11.06	
36	-2	-6	CLT A 38/36	38	6	12 Ar	4	12 Ar	4	163 35614/Z2	ift	09.09.08	BF
37	-1	-5	CLT A 40/37	40	6	16 Ar	4	10 Ar	4	11-003371-PR01	ift	19.12.11	PB i8-H01-04-de-01
37	-1	-6	CLT A 40/37	40	8	12 Ar	4	12 Ar	4	163 35614/Z3	ift	09.09.08	BF
37	-2	-6	CLT A 41/37	41	VSG 44.2	12 Air	4	12 Air	4	CSI2007058	CSI	21.01.08	
37	-1	-5	CLT A 43/37	43	4	14 Ar	5	14 Ar	6	11-003371-PR01	ift	19.12.11	PB i3-H01-04-de-01
37	-2	-7	CLT A 44/37	44	6	15 Ar	3	16 Ar	4	13-001521-PR01	ift	03.07.13	PB 12-H01-04-en-01
38	-2	-6	CLT A 38/38	38	6	12 Kr	4	12 Kr	4	163 35614/Z1	ift	09.09.08	BF
38	-2	-7	CLT A 41/38	41	6	14 Ar	3	14 Ar	4	P-BA 44/2020	ibp	06.04.20	
38	-2	-6	CLT A 42/38 PROTECT	42	VSG 44.4	12 Ar	4	12 Ar	4	14-002633-PR01	ift	17.11.14	PB 6-H01-04-en-01
38	-3	-8	CLT A 44/38	44	8	14 Ar	4	14 Ar	4	P-BA 42/2020	ibp	06.04.20	
38	-1	-4	CLT A 45/38	45	VSG 44.2	12 Ar	4	12 Ar	8	14-003256-PR01	ift	10.12.14	PB 2-H01-04-de-01

Stand 06/2020 \*Bewertetes Schalldämm-Mass R<sub>w</sub>, Spektrum-Anpassungswerte C; C<sub>tr</sub> \*\*Gasfüllung: Ar = Argon, Kr = Krypton, Air = Luft \*\*\*PI = Prüfinstitut

# CLIMATOP ACOUSTIC

## SCHALLSCHUTZ PRÜFZEUGNISSE MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS

R <sub>w</sub> * [dB]	C* [dB]	C <sub>tr</sub> * [dB]	Glastyp	Neendicke [mm]	Scheibe 1 [mm]	SZR** [mm]	Scheibe 2 [mm]	SZR** [mm]	Scheibe 3 [mm]	PZ Nr.	PI***	Datum	Anmerkungen
39	-1	-4	CLT A 42/39	42	8	12 Air	4	12 Air	6	163 32080/Z10 R1	ift	08.09.09	
39	-1	-4	CLT A 42/39	42	8	12 Ar	4	12 Ar	6	163 32080/Z10	ift	15.11.06	
39	-1	-5	CLT A 42/39	42	8	12 Kr	4	12 Kr	6	163 35614/Z4	ift	09.09.08	
39	-3	-8	CLT A 43/39	43	VSG 33.2	14 Ar	3	14 Ar	VSG 22.2	P-BA 54/2020	ibp	14.04.20	
39	-2	-6	CLT A 46/39 PROTECT	46	4	14 Ar	4	14 Ar	VSG 44.4	11-002492-PR01	ift	25.06.12	PB 2-H01-04-de-02
39	-1	-5	CLT A 46/39	46	VSG 44.1	12 Ar	4	12 Ar	VSG 44.2	14-003256-PR01	ift	10.12.14	PB 6-H01-04-de-01
39	-2	-5	CLT A 50/39	50	VSG 44.1	14 Ar	4	14 Ar	VSG 44.2	14-003256-PR01	ift	10.12.14	PB 11-H01-04-de-01
40	-2	-5	CLT A 43/40	43	VSG 44.2	12 Ar	4	12 Ar	6	14-003256-PR01	ift	16.12.14	PB 7-H01-04-de-02
40	-2	-6	CLT A 43/40 PROTECT	43	VSG 44.4	12 Ar	4	12 Ar	VSG 22.2	14-002633-PR01	ift	07.11.14	PB 9-H01-04-en-01
40	-2	-6	CLT A 44/40	44	VSG 44.2	12 Ar	4	12 Ar	VSG 33.1	16-003401-PR01	ift	02.02.17	PB 28-H01-04-en-01
40	-3	-7	CLT A 45/40	45	8	14 Ar	3	14 Ar	6	P-BA 40/2020	ibp	06.04.20	
40	-2	-6	CLT A 45/40	45	VSG 44.2	12 Ar	6	12 Ar	6	14-002633-PR01	ift	07.11.14	PB 5-H01-04-en-01
40	-3	-8	CLT A 45/40	45	VSG 33.2	14 Ar	3	14 Ar	VSG 33.2	P-BA 49/2020	ibp	14.04.20	
40	-1	-5	CLT A 47/40	47	8	12 Ar	6	12 Ar	VSG 44.2	13-000952-PR01	ift	08.07.13	PB 2-H01-04-de-02
40	-2	-5	CLT A 48/40	48	VSG 44.1	12 Ar	6	12 Ar	VSG 44.2	14-003256-PR01	ift	10.12.14	PB 5-H01-04-de-01
40	-4	-9	CLT A 48/40	48	VSG 44.2	12 Ar	6	12 Ar	VSG 44.2	P-BA 60/2020	ibp	14.04.20	
40	-2	-7	CLT A 51/40	51	6	16 Ar	4	16 Ar	VSG 44.2	16-003401-PR01	ift	13.12.16	PB 11-H01-04-en-01
41	-2	-4	CLT A 44/41	44	10	12 Ar	4	12 Ar	6	11-003371-PR01	ift	19.12.11	PB i5-H01-04-de-01
41	-3	-8	CLT A 45/41	45	VSG 44.2	14 Ar	3	14 Ar	VSG 22.2	P-BA 48/2020	ibp	14.04.20	
41	-4	-9	CLT A 46/41	46	VSG 33.2	14 Ar	3	14 Ar	8	P-BA 38-1/2020	ibp	29.05.20	
41	-2	-6	CLT A 46/41	46	VSG 44.2	12 Ar	4	15 Ar	6	13-001521-PR01	ift	03.07.13	PB 11-H01-04-en-01
41	-2	-5	CLT A 46/41 PROTECT	46	VSG 44.4	12 Ar	6	12 Ar	6	14-002633-PR01	ift	07.11.14	PB 7-H01-04-en-01
41	-3	-8	CLT A 47/41	47	8	14 Ar	4	14 Ar	VSG 33.2	P-BA 50/2020	ibp	14.04.20	
41	-2	-5	CLT A 47/41 PROTECT	47	VSG 44.4	12 Ar	6	12 Ar	VSG 33.1	16-003401-PR01	ift	02.02.17	PB 26-H01-04-en-01
41	-1	-4	CLT A 48/41	48	10	14 Ar	4	14 Ar	6	11-003371-PR01	ift	19.12.11	PB i4-H01-04-de-01
41	-3	-7	CLT A 52/41	52	VSG 44.2	16 Ar	4	16 Ar	VSG 33.1	16-003401-PR01	ift	13.12.16	PB 10-H01-04-en-01
42	-3	-7	CLT A 45/42	45	10	14 Ar	3	14 Ar	4	P-BA 41/2020	ibp	06.04.20	
42	-2	-6	CLT A 46/42	46	VSG 44.2	12 Ar	6	12 Ar	VSG 33.1	13-001521-PR01	ift	03.07.13	PB 10-H01-04-en-01
42	-3	-8	CLT A 47/42	47	VSG 44.2	14 Ar	3	14 Ar	VSG 33.2	P-BA 47/2020	ibp	14.04.20	
42	-1	-6	CLT A 62/42 PROTECT	62	VSG 88.4	16 Ar	6	14 Ar	8	16-003709-PR01	ift	22.12.16	PB 2.0-H01-04-de-01
43	-1	-4	CLT A 52/43	52	VSG 66.2	12 Ar	6	12 Ar	VSG 44.2	14-003256-PR02	ift	12.03.15	PB 14-H01-04-de-01
43	-1	-3	CLT A 54/43	54	VSG 66.2	12 Ar	6	12 Ar	VSG 55.2	14-003256-PR02	ift	12.03.15	PB 13-H01-04-de-01

Stand 06/2020 \*Bewertetes Schalldämm-Mass R<sub>w</sub>, Spektrum-Anpassungswerte C; C<sub>tr</sub> \*\*Gasfüllung; Ar = Argon, Kr = Krypton, Air = Luft \*\*\*PI = Prüfinstitut



# CLIMATOP SILENCE

## SCHALLSCHUTZ PRÜFZEUGNISSE MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS

R <sub>w</sub> * [dB]	C* [dB]	C <sub>tr</sub> * [dB]	Glastyp	Nennstärke [mm]	Scheibe 1 [mm]	SZR** [mm]	Scheibe 2 [mm]	SZR** [mm]	Scheibe 3 [mm]	PZ Nr.	PI***	Datum	Anmerkungen
34	-1	-6	CLT SI 37/34	37	3	12 Ar	3	12 Ar	VSG SI 33.1	163 37284/Z4	ift	06.11.08	
34	-1	-6	CLT SI 34/41	34	VSG SI 22.1	15 Ar	2	16 Ar	3	16-002209-PR01	ift	21.04.17	
35	-1	-5	CLT SI 39/35	39	VSG SI 22.1	12 Ar	4	12 Ar	4	CSI2009343	CSI	03.02.10	
36	-1	-5	CLT SI 49/36	49	VSG SI 22.1	18 Ar	4	18 Ar	4	15-001589-PR01	ift	10.07.15	PB 3-H01-04-de-01
38	-1	-5	CLT SI 37/38	37	VSG SI 44.1	10 Ar	4	10 Ar	4	CSI2009350	CSI	03.02.10	
38	-1	-6	CLT SI 39/38	39	VSG SI 22.1	12 Ar	4	12 Ar	6	CSI2009344	CSI	03.02.10	
38	-1	-5	CLT SI 41/38	41	VSG SI 44.1	12 Air	4	12 Air	4	CSI2007059	CSI	21.01.08	
38	-1	-5	CLT SI 43/38	43	VSG SI 33.1	14 Ar	4	14 Ar	4	11-003371-PR01	ift	19.12.11	PB i2-H01-04-de-01
38	-2	-6	CLT SI 51/38	51	VSG SI 33.1	18 Ar	4	18 Ar	4	15-001589-PR01	ift	10.07.15	PB 2-H01-04-de-01
39	-2	-7	CLT SI 42/39	42	4	14 Ar	3	14 Ar	VSG SI 33.2	P-BA 64/2020	ibp	14.04.20	
41	-2	-6	CLT SI 45/41	45	VSG SI 33.1	14 Ar	4	14 Ar	6	11-003371-PR01	ift	19.12.11	PB i7-H01-04-de-01
42	-2	-8	CLT SI 43/42	43	VSG SI 33.2	14 Ar	3	14 Ar	VSG SI 22.2	P-BA 53/2020	ibp	14.04.20	
42	-1	-5	CLT SI 43/42	43	6	12 Ar	4	12 Ar	VSG SI 44.1	163 32080/Z6	ift	15.11.06	
42	-1	-6	CLT SI 46/42	46	VSG SI 33.1	14 Ar	4	14 Ar	VSG SI 33.1	11-003371-PR01	ift	19.12.11	PB i6-H01-04-de-01
42	-2	-7	CLT SI 47/42	47	VSG SI 44.1	14 Ar	4	14 Ar	6	CSI2009352	CSI	03.02.10	
43	-2	-6	CLT SI 47/43	47	6	14 Ar	4	14 Air	VSG SI 44.2	11-002492-PR01	ift	25.06.12	PB 3-H01-04-de-02
43	-2	-6	CLT SI 48/43	48	VSG 44.1	12 Ar	6	12 Ar	VSG SI 44.1	163 42473/2	ift	15.12.09	
44	-2	-8	CLT SI 45/44	45	VSG SI 33.2	14 Ar	3	14 Ar	VSG SI 33.2	P-BA 52/2020	ibp	14.04.20	
44	-3	-8	CLT SI 45/44	45	VSG-SI 44.2	14 Ar	3	14 Ar	VSG SI 22.2	P-BA 65/2020	ibp	14.04.20	
44	-3	-8	CLT SI 46/44	46	6	14 Ar	3	14 Ar	VSG SI 44.2	P-BA 61/2020	ibp	14.04.20	
44	-3	-9	CLT SI 46/44	46	8	14 Ar	3	14 Ar	VSG SI 33.2	P-BA 63/2020	ibp	14.04.20	
44	-4	-9	CLT SI 47/44	47	8	14 Ar	4	14 Ar	VSG SI 33.2	P-BA 62/2020	ibp	14.04.20	
44	-2	-6	CLT SI 48/44	48	6	12 Ar	VSG 44.1 SI	12 Ar	VSG SI 44.1	163 32080/Z7	ift	15.11.06	
44	-2	-7	CLT SI 48/44	48	VSG SI 33.1	14 Ar	4	14 Ar	VSG SI 44.1	11-003371-PR01	ift	19.12.11	PB i10-H01-04-de-01
44	-3	-7	CLT SI 53/44	53	VSG SI 44.1	16 Ar	4	16 Ar	8	15-001589-PR01	ift	10.07.15	PB 1-H01-04-en-01
45	-2	-6	CLT SI 45/45	45	8	12 Ar	4	12 Ar	VSG SI 44.1	163 32080/Z11	ift	15.11.06	
45	-2	-6	CLT SI 45/45	45	8	12 Kr	4	12 Kr	VSG SI 44.1	163 32080/Z3	ift	15.11.06	
45	-3	-8	CLT SI 45/45	45	8	12 Kr	4	12 Kr	VSG SI 44.2	P-BA 58-1/2020	ibp	02.06.20	
45	-2	-7	CLT SI 49/45 PROTECT	49	P4A	12 Ar	6	12 Ar	VSG SI 44.1	163 42473/1	ift	15.12.09	
45	-2	-6	CLT SI 49/45 PROTECT	49	VSG SI 33.1	14 Ar	4	14 Ar	VSG SI P4A	12-002606-PR01	ift	26.09.12	PB 2-H01-04-de-01
45	-2	-7	CLT SI 49/45	49	8	14 Ar	4	14 Ar	VSG SI 44.2	P-BA 56/2020	ibp	14.04.20	

Stand 06/2020 \*Bewertetes Schalldämm-Mass R<sub>w</sub>, Spektrum-Anpassungswerte C; C<sub>tr</sub> \*\*Gasfüllung: Ar = Argon, Kr = Krypton, Air = Luft \*\*\*PI = Prüfinstitut

# CLIMATOP SILENCE

## SCHALLSCHUTZ PRÜFZEUGNISSE MEHRSCHEIBEN-ISOLIERGLAS

R <sub>w</sub> * [dB]	C* [dB]	C <sub>tr</sub> * [dB]	Glastyp	Nennstärke [mm]	Scheibe 1 [mm]	SZR** [mm]	Scheibe 2 [mm]	SZR** [mm]	Scheibe 3 [mm]	PZ Nr.	PI***	Datum	Anmerkungen
46	-2	-8	CLT SI 47/46	47	VSG SI 44.2	14 Ar	3	14 Ar	VSG SI 33.2	P-BA 66/2020	ibp	14.04.20	
46	-4	-9	CLT SI 48/46	48	10	12 Ar	6	12 Ar	VSG SI 44.2	P-BA 59/2020	ibp	14.04.20	
46	-2	-6	CLT SI 49/46	49	10	12 Ar	6	12 Ar	VSG SI 44.1	163 32080/Z5	ift	15.11.06	
46	-1	-6	CLT SI 50/46	50	VSG SI 44.1	14 Ar	4	14 Ar	VSG SI 44.1	14-003256-PR01	ift	16.12.14	PB 4-H01-04-de-02
46	-1	-6	CLT SI 50/46	50	VSG SI 44.2	14 Ar	4	14 Ar	VSG SI 44.1	16-003709-PR01	ift	22.12.16	PB 5.0-H01-04-de-01
46	-2	-6	CLT SI 62/46 PROTECT	62	VSG SI 88.4	16 Ar	6	14 Ar	8	16-003709-PR01	ift	22.12.16	PB 1.0-H01-04-de-01
47	-2	-6	CLT SI 46/47	46	VSG SI 44.1	12 Ar	4	12 Ar	VSG SI 44.1	163 32080/Z13	ift	15.11.06	
47	-1	-6	CLT SI 50/47	50	10	14 Ar	3	14 Ar	VSG SI 44.2	P-BA 55/2020	ibp	14.04.20	
48	-2	-8	CLT SI 50/48	50	VSG SI 55.2	14 Ar	3	14 Ar	VSG SI 33.2	P-BA 57/2020	ibp	14.04.20	
49	-2	-7	CLT SI 52/49	52	VSG SI 55.1	14 Ar	4	14 Ar	VSG SI 44.1	14-003256-PR02	ift	12.03.15	PB 16-H01-04-de-01
50	-2	-6	CLT SI 52/50	52	VSG SI 66.1	12 Ar	6	12 Ar	VSG SI 44.1	163 32080/Z12	ift	15.11.06	
51	-2	-7	CLT SI 54/51	54	VSG SI 66.1	14 Ar	4	14 Ar	VSG SI 44.1	12-002463-PR01	ift	26.09.12	PB 1-H01-04-de-01

Stand 06/2020 \*Bewertetes Schalldämm-Mass R<sub>w</sub>, Spektrum-Anpassungswerte C; C<sub>tr</sub> \*\*Gasfüllung: Ar = Argon, Kr = Krypton, Air = Luft \*\*\*PI = Prüfinstitut